

TECHNISCHE INFORMATIE

OMNIPRIM

GRONDVERF OP WATERBASIS



OMNIPRIM

GRONDVERF OP WATERBASIS

ALGEMEEN

DE PURE & ORIGINAL OMNIPRIM IS EEN HOOGWAARDIG UNIVERSELE ACRYLLAK ALS GRONDLAAG VOOR BINNEN EN BUITEN MET BIJZONDER GOEDE HECHTING EN VLOEI.

INZETBAAR ALS GRONDVERF OP OUDE VERF- EN LAKLAGEN, HARD PVC EN ZINKEN OPPERVLAKTES, NE-MATERIALEN, HOUT EN RISKANTE SOORTEN ONDERGROND, ALVORENS DEZE AF TE LAKKEN MET PURE & ORIGINAL LAK PRODUCTEN. PURE & ORIGINAL OMNIPRIM STOPT VERDER OOK DE BLOEDING VAN HET HOUT.

DE VOORNAAMSTE KENMERKEN ZIJN

- + MET WATER TE VERDUNNEN
- + MILIEUSPAREND EN GEURLOOS
- + WEERVAST
- + WATERDAMP DOORLATEND
- + SCHROBFAST CONFORM NORM DIN 53778
- + VERGEELT NIET
- + GEMAKKELIJK TE VERWERKEN
- + VROEGE WATER RESISTENTIE
- + ZEER GOEDE NATTE HECHTING
- + BLOK-RESISTENT / GEEN DOORBLOEDING

TOEPASSING

- + ALUMINIUM
- + HOUTEN PANELEN
- + ALUMINIUM
- + ZINK
- + HARD PVC
- + HOUT
- + OUDE VERF- EN LAKLAGEN
- + GLADDE HARDE OPPERVLAKTES

VOORBEREIDING

DE MEESTE VERFPROBLEMEN KOMEN DOOR EEN SLECHTE VOORBEREIDING OF APPLICATIE. HET TE SCHILDEREN OPPERVLAKE DIENT SCHOON, DROOG, STOF- EN VETVRIJ TE ZIJN. DOOR EEN GOEDE OPPERVLAKTE VOORBEREIDING HELP JE HET VERFSYSTEEM IN LANGDURIGE BESCHERMING.

1. VERWIJDER ALLE LOSSE GEKRAAKTE VERFLAGEN.
2. AL GESCHILDERDE ONDERGRONDEN REINIGEN MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER.

ONDERGROND HOUT: SCHUREN EN HARSBLOEDINGEN VERWIJDEREN. VETTE TROPISCHE HOUTSOORTEN ZEER GOED ONTVETTEN MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER. VERWEERDE HOUTLAGEN TOT OP HET GEZONDE HOUT SCHUREN.

ONDERGROND OUDE VERFLAGEN: GOED REINIGEN EN SCHUREN (KORREL 180 OF FIJNER). NIET GOED HECHTENDE VERF VOLLEDIG VERWIJDEREN. AFGEBETEN LAGEN ZEER GOED NASPOELEN MET WATER EN LATEN DROGEN.

ONDERGROND VERZINKTE OPPERVLAKTES MET AMMONIAKWATER REINIGEN EN SCHUREN. DAN NAWASSEN MET SCHOON WATER.

ONDERGROND ALUMINIUM: OP DE VOOR DIT MATERIAAL GEËIGENDE MANIER REINIGEN.

ONDERGROND HARD PVC: REINIGEN EN GRONDIG SCHUREN (KORREL 180 OF FIJNER). HARDE OPPERVLAKTES ZEER GOED REINIGEN.

ONDERGROND GESCHILDERD METAAL EN OUDE VERFLAGEN DIE NIET GOED HECHTEN: VOLLEDIG VERWIJDEREN EN GOED SCHUREN. IJZERHOUDEND METAAL, INDIEN NODIG, ONTROESTEN EN VOORSTRIJKEN MET IJZERMENIE.

ONDERGROND HOUTVEZEL-, SPAAN-, EN MULTIPLEX-PLATEN ONGESCHILDERD: GRONDIG OPSCHUREN, REINIGEN EN STOFVRIJ MAKEN.

ONDERGROND RADIATOREN: GRONDIG REINIGEN EN INDIEN NODIG ONTROESTEN.

AFWERKING

AFWERKLAAG AANBRENGEN MET PURE & ORIGINAL PRODUCTEN.

OMNIPRIM

GRONDVERF OP WATERBASIS

AANBRENGCONDITIES

BRENG DE VERF AAN MET EEN LANGHARIGE KWAST, ROLLER OF AIRLESS. VERDUNNING MAX. 10%. SCHILDER NIET IN DIRECT ZONLICHT. SCHILDER VANUIT EEN DROOG OPPELVAK NAAR EEN NAT, REEDS GESCHILDERD OPPELVAK. VOOR GEBRUIK GOED ROEREN.

Druk Airless; 100 - 130 BAR
TIP; 0,028" - 0,038"
HOEK; 25° - 40°

VERDUNNING

KWAST OF ROLLER; 5%
SPUITAPRATUUR HOGE DRUK; 5%
AIRLESS; 5%
LAGE DRUK; 5 - 10%

TEMPERATUUR: >3°C, <35°C

(LUCHT, OPPELVAK EN MATERIAAL).

RELATIEVE VOCHTIGHEID: 85% MAX.

KLEUREN

ZIJN VOLGENS DE PURE & ORIGINAL KLEURENKAART, MAAR DE VERF IS OOK LEVERBAAR OP AANVRAAG IN O.A. DE RAL KLEUREN.

VERPAKKING

LEVERBAAR IN 1L EN 2,5L.

REINIGING

REINIG HANDEN EN GEREEDSCHAP ONMIDDELLIJK NA GEBRUIK MET ZEEP EN WATER.

HET IS AANGERADEN UW MATERIAAL TE REINIGEN MET WHITE SPIRIT OM ZO ROESTVORMING VAN UW GEREEDSCHAP TE VERMIJDEN. LEES DE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VAN DE WHITE SPIRIT VOOR GEBRUIK.

BASISGEGEVENS BIJ 20° C WITTE VERF

SOORTELIJK GEWICHT; 1,35 G/CM³
VASTE STOFGEHALTE; +/- 53 GEW%
THEORETISCH RENDEMENT; 10 - 12 M²/L
DROOGTIJD; STOFVRIJ 1 - 2 UUR
OVERSCHILDERBAAR; NA MIN. 4 UUR
DOORHARDTIJD; WIT 3 DAGEN
GEKLEURD 7 - 12 DAGEN
VLAMPUNT; GEEN
PH; 7 - 9

EU-GRENSWAARDE: VOS KLASSE A/I. DIT PRODUCT BEVAT MAX. 30 GR/L VOS.

BEWAREN IN OORSPRONKELIJKE VERPAKKING EN OP EEN VORSTVRIJE PLAATS: 6 TOT 12 MAANDEN.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

NIET ALLE IN DE PRAKTIJK VOORKOMENDE ONDERGRONDEN EN HUN VOORBEHANDELING KUNNEN IN DIT TECHNISCHE INFORMATIEBLAD OPGENOMEN WORDEN. HET IS DAAROM RAADZAAM BIJ SPECIFIEKE SITUATIES UW LEVERANCIER TE RAADPLEGEN.

DEZE TECHNISCHE INFORMATIE WERD SAMENGESTELD NAAR DE JONGSTE VERFTECHNIEK. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE ALGEMENEGELDIGHEID VAN DEZE AANWIJZINGEN MOET WORDEN AFGeweZEN, DAAR TOEPASSING EN VERWERKINGSMETHODEN BUITEN ONZE INVLOED LIGGEN EN GROTE VERSCHILLEN IN DE AARD VAN DE ONDERGROND STEEDS EEN AANPASSING VAN DE WERKWIJZE NAAR HET INZICHT VAN DE VAKKUNDIGE VERWERKER VRAGEN.

VEILIGHEID

DE VERF IS IRRITEREND VOOR DE HUID EN OGEN. IN GEVAL VAN CONTACT, OVERVLOEDIG SPOELEN MET WATER EN DIRECT EEN ARTS CONSULTEREN. DE VERF BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE TIJDENS HET VERWERKEN EN DROGEN.